

ヴィガー Vigour 使用方法 -天然オイル-

Vigour [内装：床] / Vigour-ZONA^{ソナ} [内装：壁・天井]

1. 汚れ取り・表面研磨

表面に汚れ・ほこりが附着している場合は掃除機などで取り除きます。
また、カビが発生している場合はサンドペーパーで薄く削り、木くずを取り除きます。
完全に乾燥した状態で塗装を始めてください。
まずはサンドペーパー（紙やすり）で素地調整をしてください。
木目に沿って表面を削り、整えます。

※日常の汚れ、傷の場合は #180 で大まかに整えた後、#240 で均します。
※定期的なメンテナンスの場合は、#240 で全体的削り、整えます。

2. オイル塗布

使用前にオイルをよく混ぜます。
ウエス（目の細かい布）で木目に沿って薄く塗ってください。
約10分後に吸収されなかった余分なオイルを布で軽く拭き取ります。
吸収されない塗料はいつまでも乾きが悪くベタつくことがあります。

3. 乾燥

約12時間乾燥させてください。（常温20℃の場合）
乾燥時は換気を行ってください。換気することで早く乾燥します。
気候湿度・日照などにより乾燥時間が若干異なります。

Vigour-ZONA plus^{ソナ プラス} [外装：壁・デッキ材]

1. 汚れ取り・表面研磨

表面に汚れ・ほこりが附着している場合は掃除機などで取り除きます。
また、カビが発生している場合はサンドペーパーで薄く削り、木くずを取り除きます。
完全に乾燥した状態で塗装を始めてください。
まずはサンドペーパー（紙やすり）で素地調整をしてください。
木目に沿って表面を削り、整えます。

※日常の汚れ、傷の場合は #180 で大まかに整えた後、#240 で均します。
※定期的なメンテナンスの場合は、#240 で全体的削り、整えます。

2. オイル塗布

使用前にオイルをよく混ぜます。
刷毛またはローラーで2~3回塗り重ねてください。
約10分後に吸収されなかった余分なオイルを布で軽く拭き取ります。
吸収されない塗料はいつまでも乾きが悪くベタつくことがあります。

3. 乾燥

約12時間乾燥させてください。（常温20℃の場合）
乾燥時は換気を行ってください。換気することで早く乾燥します。
気候湿度・日照などにより乾燥時間が若干異なります。

<取り扱い上の注意事項>

- オイルが染み込んだウエスや刷毛等は、空気中の酸素により、自然発火の恐れがあります。水で十分に浸すか、密閉した缶に収納してから処分してください。
- 火気のあるところでの塗装はお止めください。（消防法：危険物第4類、第2石油類）

